

# MARMOFIX NATURA

Të dhënat e produktit

## Përshkrimi i produktit

**MARMOFIX Silikon Vollabrieb Aussen:** Llaç akrilik silikon i gatshëm për përdorim me kualitet të shkëlqyeshëm. Përmban agregate me granulacion special të thërmive dhe formon sipërfaqe dekorative të rrafshtë.

- Elasticitet të lartë dhe lidhje të shkëlqyer për substratin
- Dëbueshmëri shumë të mirë të ujit
  - Depërtueshmëri të shkëlqyer të avullit të ujit
  - Nuk ka nevojë për ngjyrosje të fasadës
  - Rezistencë ndaj bazave
  - Mbrojtje nga plasaritjet, për dallim nga llaçet çimento gëlqerore

## Përdorime të rekomanduara

**MARMOFIX Silikon Vollabrieb Aussen** mund të aplikohet në të gjitha llojet e materialeve ndërtimore si llaçe, beton, pllaka çimentoje, pllaka gipsi, etj. Falë elasticitetit të lartë dhe lidhjes së shkëlqyer ndaj substratit, është gjithashtu shtresë e fundit ideale për fasada të jashtme me izolim termal.

**SILIKON  
VOLLABRIEB  
aussen**



...GARANTIERTE  
QUALITÄT!  


### Karakteristika teknike

Prëshirë	Kopolimer akrilik; rrëshirë silikon
Dendësia	1,80±0,03 gr/ml
Depërtueshmëria e avullit të ujit	V1(EN ISO 7783-2, V1: e lartë Sd<0.14m)
Depërtueshmëria e ujit	W3(EN 1062-3, W3: e ulët w< 0.1 kg/m2h0.5)
Ngjitja	0.4 MPa (EN 1542)
Reaksioni ndaj zjarrit	Euroklasa C
Harxhimi	1.0mm 2,2kg/m2 1.5mm 2,5kg/m2 2.0mm 3,0kg/m2
Tharja	4-6 orë (23°C dhe 50% R.H.)
Nuancat	E disponueshme në ngjyrë të bardhë dhe qindra nuanca tjera bazuar në SISTEMIN E NGJYROSJES MARMOFIX (MARMOFIX TINTING SYSTEM (MTS))
VOC (Komponime të avullueshme organike)	Vlera kufitare për kategorinë e këtij produkti "mure të jashtme me substrate minerale" A/c është 40g/l (2010). Produkti përmban maksimum 39g/l.

### Përgatitja e substratit dhe instruksione për aplikim

#### Përgatitja e substratit

Substrati duhet të jetë i pastër, i thatë dhe të mos përmbajë material defektiv dhe të ngjitur dobët për sipërfaqen si për shembull pluhur, yndyrë, kripë, etj. Sipërfaqet e reja dhe vjetra duhet të impregnohen me **VORANSTRICH VA-150 Grund**.

Sipërfaqet me myshk dhe alga duhet të pastrohen/dezinfektohen para aplikimit të astarit.

#### Përgatitja dhe aplikimi

**Metoda e aplikimit:** Mistri çeliku

**Hollues:** Ujë

**Hollimi:** gatshëm për përdorim

**MARMOFIX Silikon Vollabrieb Aussen** zakonisht aplikohet në një shtresë.

Para përdorimit, llaçi duhet të përzihet me përzierës elektrik dore, dhe nëse është e nevojshme, duhet të holllohet me një sasi të vogël uji për të fituar konzistencë të mirë. Ngjyra e llaçit duhet të kontrollohet para përdorimit.

**MARMOFIX Silikon Vollabrieb aussen** aplikohet me mistri çeliku në trashësi të njejtë sa madhësia e kokrrës. Mund të strukturohet sipas temperaturës dhe lagështisë nga moment i aplikimit dhe për 15-20 minuta më pas. Pamja e fundit fitohet duke punuar me mistri plastike, me lëvizje horizontale, vertikale, ose rrethore derisa masa e aplikuar është e lagësht dhe e punueshme.

Aplikimi nuk duhet të kryhet në temperatura mes +5°C dhe mbi +30°C. Gjatë dhe pas të gjitha aplikimeve, produktet duhet të mbrohen nga ndikimet atmosferike. Veglat duhet të lahen me ujë menjëherë pas përdorimit.

### Përdorimi dhe ruajtja

Duhet të mbahet larg fëmijëve. Nuk nevojiten masa të veçanta gjatë punës me **MARMOFIX Silikon Vollabrieb Aussen**. Përdorni doreza mbrojtëse, syze mbrojtëse, dhe maskë. Në rast kontakti me sytë ose lëkurën, lani me sasi të bollshme të ujit, dhe sipas nevojës kërkoni ndihmë mjekësore.

Mbetjet e produktit duhet të hudhen sipas rregullave lokale. Nuk duhet të hudhet në kanalizime apo mjedis. Mbetja e thatë ose e ngurtësuar mund të hudhet si mbetje nga vendi i punëve ndërtimore ose si mbeturinë shtëpiake.

**MARMOFIX Silikon Vollabrieb Aussen** duhet të ruhet në temperatura mes +5 °C dhe +25 °C si dhe larg dritës së diellit. Në kovat origjinale të pahapura nën kushtet e lartpërmendura, **MARMOFIX Silikon Vollabrieb Aussen** mund të ruhet për 24 muaj.

### Paketimi

Kova 25 kg

