

# MARMOFIX NATURA

Të dhënat teknike

## Përshkrimi i produktit

**MARMOFIX Silikonfarbe Stark Aussen:** Ngjyrë emulsioni akrilike me rrëshirë silikon me kualitet më të lartë për përdorim në sipërfaqe të jashtme.

- Zgjidhje shumë e mirë për vendet me klimë të lagësht dhe kushte të vështira atmosferike
- Kombinon rezistencën ndaj ujit me depërtueshmërinë e lartë të avullit të ujit
- Fuqi të shkëlqyeshme mbuluese
  - Bardhësi të lartë
  - Nuanca me stabilitet të gjatë të ngjyrës
  - Pamje të rrafshtë mat
  - Vetë tejte të mira rrjedhjeje dhe për punë
  - Ngjitje të fortë

**SILIKONFARBE  
STARK  
aussen**

## Përdorime të rekomanduara

**MARMOFIX Silikonfarbe Stark Aussen** është ngjyrë e dedikuar për dekorimin dhe mbrojtjen e sipërfaqeve të jashtme të llaçeve çimento gëlqerore, betonit, çimentos me fibra. Duke qenë e bazuar në rrëshirë silikon me kualitet të lartë dhe kopolimer akrilik, jep rezistencë të lartë ndaj ndikimeve atmosferike dhe dritës së diellit, duke siguruar mbrojtje të jashtëzakonshme për sipërfaqet e jashtme. Veçanërisht rekomandohet për restaurimin e ndërtesave historike dhe tradicionale.



...GARANTIERTE  
**QUALITÄT!**  


### Karakteristika teknike

<b>Rrëshira</b>	Rrëshirë silikoni dhe kopolimer akrilik
<b>Dendësia(bardhë)</b>	1,50±0,05 gr/ml
<b>Viskoziteti pas prodhimit (bardhë)</b> <b>Viskoziteti gjatë ruajtjes (bardhë)</b>	110±5 KU 23°C 110±5 KU 23°C
<b>Harxhimi</b>	Varësisht nga absorbimi dhe tekstura e sipërfaqes harxhimi mesatar për dy shtresa është: 0.30–0.35 kg/m <sup>2</sup>
<b>Tharja (bardhë)</b> <b>Koha për riaplikim (bardhë)</b> <b>Tharja (nuancat)</b> <b>Koha për riaplikim (nuancat)</b>	45±10 Minuta 1±½ Orë 60±10 Minuta 2±½ Orë (Koha e tharjes dhe riaplikimit mund të zgjasë më tepër në temperatura të ulëta dhe lagështi të lartë relative.)
<b>Nuancat</b>	E disponueshme në ngjyrë të bardhë dhe qindra nuanca tjera bazuar në SISTEMIN E NGJYROSJES MARMOFIX (MARMOFIXTINTING SYSTEM (MTS))
<b>VOC (Komponime të avullueshme organike)</b>	Vlera kufitare për këtë produkt i kategorisë A/c "mure të jashtme të substrateve minerale": 40g/l (2010). Produkti përmban max. 39g/l.

### Përgatitja e substratit dhe instruksione për aplikim

#### Përgatitja e substratit

Substrati duhet të jetë i pastër, i thatë dhe të mos përmbajë material defektiv dhe të ngjitur dobët për sipërfaqen si për shembull pluhur, yndyrë, kripë, etj. Sipërfaqet e reja duhet të impregnohen me **TIEFGRUND TG-130 PRIMER**, të holluar deri 50% me ujë.

Sipërfaqet me myshk dhe alga duhet të pastrohen/dezinfektohen para aplikimit të astarit.

#### Përgatitja dhe aplikimi

**Metoda e aplikimit:** Furçë, rul, spërkatje pa ajër

**Hollues:** Ujë

**Hollimi:** 10-20% v/v

**MARMOFIX Silikonfarbe Stark Aussen** zakonisht aplikohet në dy shtresa.

Në sipërfaqe të vazhdueshme të murit duhet të aplikohet pa ndërprerje, për tu shmangur sipërfaqeve të ngjyrosura në mënyrë të pabarabartë, tharje jo të njëtrajtshme etj.

Aplikimi nuk duhet të bëhet në temperatura më të ulëta se +5°C dhe mbi +30°C. Gjatë dhe pas të gjitha aplikimeve, produktet duhet të mbrohen nga ndikimet atmosferike. Mjetet duhet të pastrohen me ujë menjëher pas përdorimit.

### Përdorimi dhe ruajtja

Duhet të mbahet larg fëmijëve. Nuk nevojiten masa të veçanta gjatë punës me **Silikonfarbe Stark Aussen**. Kur produkti aplikohet me spërkatje, përdorni doreza mbrojtëse, syze mbrojtëse, dhe maskë. Në rast kontakti me sytë ose lëkurën, lani me sasi të bollshme të ujit, dhe sipas nevojës kërkoni ndihmë mjekësore. Mbetjet e produktit duhet të hudhen sipas rregullave lokale. Nuk duhet të hudhet në kanalizime apo mjedis. Mbetja e thatë ose e ngurtësuar mund të hudhet si mbetje nga vendi i punëve ndërtimore ose si mbeturinë shtëpiake. **Silikonfarbe Stark Aussen** duhet të ruhet në temperatura mes +5 °C dhe +25 °C si dhe larg dritës së diellit. Në kovat origjinale të pahapura nën kushtet e lartëpërmendura, **Silikonfarbe Stark Aussen** mund të ruhet për 24 muaj.

### Paketimi

Kova 20 kg

