

MARMOFIX NATURA

Të dhënat teknike

Përshkrimi i produktit

MARMOFIX Vollabrieb Extra Aussen: Llaç akrilik i gatshëm për përdorim me kualitet të shkëlqyeshëm. Përmban agregate me granulacion special të thërmive dhe formon sipërfaqe dekorative me teksturë të rrafshhtë.

- Elasticitet të lartë dhe lidhje të shkëlqyer për substratin
- Rezistencë shumë të mirë të ujit
 - Depërtueshmëri të shkëlqyer të avullit të ujit
 - Nuk ka nevojë për ngjyrosje të fasadës
 - Rezistencë ndaj bazave
 - Mbrojtje nga plasaritjet, për dallim nga llaçet çimento gëlqerore

Përdorime të rekomanduara

MARMOFIX Vollabrieb Extra Aussen mund të aplikohet në të gjitha llojet e materialeve ndërtimore si llaçe, beton, pllaka çimentoje, pllaka gipsi, etj. Falë elasticitetit të lartë dhe lidhjes së shkëlqyer ndaj substratit, është gjithashtu shtresë e fundit ideale për fasada të jashtme me izolim termal.

VOLLABRIEB EXTRA Aussen



...GARANTIERTE
QUALITÄT!


Technical characteristics

Rrëshirë	Kopolimer akrilik
Dendësia	1,80±0,03 gr/ml
Depërtueshmëria e avullit të ujit	V2 (EN ISO 7783-2, V2: Mesme 0.14 ≤Sd<1.4m)
Depërtueshmëria e ujit	W3 (EN 1062-3, W3: Ulët w< 0.1 kg/m2h0.5)
Ngjitja	0.4 MPa (EN 1542)
Reaksioni ndaj zjarrit	Euroklasa C
Harxhimi	1.0mm 2,2kg/m2 1.5mm 2,5kg/m2 2.0mm 3,0kg/m2
Tharja	4-6 Orë (23°C dhe 50% R.H.)
Nuancat	E disponueshme në ngjyrë të bardhë dhe qindra nuance tjera bazuar në SISTEMIN E NGJYROSJES MARMOFIX (MARMOFIX TINTING SYSTEM (MTS))
VOC (Komponime të avullueshme organike)	Vlera kufitare për kategorinë e këtij produkti A/c është 40g/l (2010). Produkti përmban maksimum 39g/l.

Përgaditja e substratit dhe instruksione për aplikim

Përgaditja e substratit

Substrati duhet të jetë i pastër, i thatë dhe të mos përmbajë material defektiv dhe të ngjitur dobët për sipërfaqen si për shembull pluhur, yndyrë, kripë, etj. Sipërfaqet e reja dhe vjetra duhet të impregnohen me **VORANSTRICH VA-150 Grund**.

Sipërfaqet me myshk dhe alga duhet të pastrohen/dezinfektohen para aplikimit të astarit.

Përgaditja dhe aplikimi

Metoda e aplikimit: Mistri çeliku

Hollues: Ujë

Hollimi: gatshëm për përdorim

MARMOFIX Vollabrieb Extra Aussen zakonisht aplikohet në një shtresë.

Para përdorimit, llaçi duhet të përzihet me përzierës elektrik dore, dhe nëse është e nevojshme, duhet të hollohet me një sasi të vogël uji për të fituar konzistencë të mirë. Ngjyra e llaçit duhet të kontrollohet para përdorimit.

MARMOFIX Vollabrieb Extra Aussen aplikohet me mistri çeliku në trashësi të njejtë sa madhësia e kokrrës. Mund të strukturohet sipas temperaturës dhe lagështisë nga moment i aplikimit dhe për 15-20 minuta më pas. Pamja e fundit fitohet duke punuar me mistri plastike, derisa masa e aplikuar është e lagësht dhe e punueshme.

Aplikimi nuk duhet të kryhet në temperatura mes +5°C dhe mbi +30°C. Gjatë dhe pas të gjitha aplikimeve, produktet duhet të mbrohen nga ndikimet atmosferike. Veglat duhet të lahen me ujë menjëherë pas përdorimit.

Përdorimi dhe ruajtja

Duhet të mbahet larg fëmijëve. Nuk nevojiten masa të veçanta gjatë punës me **MARMOFIX Vollabrieb Extra Aussen**. Përdorni doreza mbrojtëse, syze mbrojtëse, dhe maskë. Në rast kontakti me sytë ose lëkurën, lani me sasi të bollshme të ujit, dhe sipas nevojës kërkoni ndihmë mjekësore.

Mbetjet e produktit duhet të hudhen sipas rregullave lokale. Nuk duhet të hudhet në kanalizime apo mjedis. Mbetja e thatë ose e ngurtësuar mund të hudhet si mbetje nga vendi i punëve ndërtimore ose si mbeturinë shtëpiake.

MARMOFIX Vollabrieb Extra Aussen duhet të ruhet në temperatura mes +5 °C dhe +25 °C si dhe larg dritës së diellit. Në kovat origjinale të pahapura nën kushtet e lartëpërmendura, **MARMOFIX Vollabrieb Extra Aussen** mund të ruhet për 24 muaj.

Paketimi

Kova 25 kg

