

MARMOFIX NATURA

Të dhënat teknike

Përshkrimi i produktit

MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund: Astar i pigmentuar akrilik në bazë uji, i mbushur me rërë të imët kuarci, me kualitet më të lartë për përdorim të brendshëm dhe jashtëm.

- Astar (nën shtresë) e shkëlqyer për llaçet dekorative
- Rrit forcën e ngjitshmërisë të llaçit në sipërfaqe të lëmuara ose jo absorbuese
- Kombinon depërtimin e thellë me formimin e një shtrese me grimca të imëta në sipërfaqe
 - Aplikim të lehtë dhe mbulueshmëri (shpërndarje) të lartë
 - Kapacitet të lartë lidhës dhe qëndrueshmëri
 - Ngjitje të fortë dhe tharje të shpejtë
 - Sipërfaqe e njëtrajtshme për shtresën e fundit

Përdorime të rekomanduara

MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund është ideal për sistemet ETICS dhe sipërfaqe të përshtatshme si llaçe, beton, sipërfaqe me llaçe të vjetra, sipërfaqe të ngjyrosura, tulla, drurit etj. Rekomandohet për sipërfaqe alkaline (bazike).

**VORANSTRICH
VA-150
GRUND**



...GARANTIERTE
QUALITÄT!


Karakteristika teknike

Rrëshira	Kopolimer akrilik special
Dendësia	1,50±0,05 gr/ml
Viskoziteti pas prodhimit	15000-20000mPas, 23 °C
Viskoziteti gjatë ruajtjes	15000-20000mPas, 23 °C
Harxhimi	Varësisht nga absorbimi, dhe tekstura e sipërfaqes harxhimi mesatar për dy shtresa është: 0.25–0.30 kg/m ²
Tharja Koha për riaplikim	45±10 minuta 1±½ orë (Koha e tharjes dhe riaplikimit mund të zgjasë më tepër në temperatura të ulëta dhe lagështi të lartë relative.)
VOC (Komponime të avullueshme organike)	Vlera kufitare për këtë produkt i kategorisë A/g është 30g/l (2010). Produkti përmban max. 29g/l.

Përgaditja e substratit dhe instruksione për aplikim

Përgaditja e substratit

Substrati duhet të jetë i pastër, i thatë dhe të mos përmbajë material defektiv dhe të ngjitur dobët për sipërfaqen si për shembull pluhur, yndyrë, kripë, etj. Shtresa të vjetra që shpëputen lehtë duhet të largohen.

Sipërfaqet me myshk dhe alga duhet të pastrohen/dezinfektohen para aplikimit të astarit.

Përgaditja dhe aplikimi

Metoda e aplikimit: Furçë, rul

Hollues: Ujë

Hollimi: I gatëshëm për përdorim ose i përzier me max 10% v/v ujë

MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund aplikohet në një shtresë.

Aplikimi nuk duhet të bëhet në temperatura më të ulëta se +5°C dhe mbi +30°C. Gjatë dhe pas të gjitha aplikimeve, produktet duhet të mbrohen nga ndikimet atmosferike. Mjetet duhet të pastrohen me ujë menjëher pas përdorimit.

Përdorimi dhe ruajtja

Duhet të mbahet larg fëmijëve. Nuk nevojiten masa të veçanta gjatë punës me **MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund**. Kur produkti aplikohet me spërkatje, përdorni doreza mbrojtëse, syze mbrojtëse, dhe maskë. Në rast kontakti me sytë ose lëkurën, lani me sasi të bollshme të ujit, dhe sipas nevojës kërkoni ndihmë mjekësore. Mbetjet e produktit duhet të hudhen sipas rregullave lokale. Nuk duhet të hudhet në kanalizime apo mjedis. Mbetja e thatë ose e ngurtësuar mund të hudhet si mbetje nga vendi i punëve ndërtimore ose si mbeturinë shtëpiake. **MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund** duhet të ruhet në temperatura mes +5 °C dhe +25 °C si dhe larg dritës së diellit. Në kovat origjinale të pahapura nën kushtet e lartëpërmendura, **MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund** mund të ruhet për 24 muaj.

Paketimi

Kova 20 kg

