

# **MARMOFIX** NATURA

Technisches Datenblatt

## Beschreibung des Produktes

MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt: Spezialgrundierung auf Basis einer Kunstharzdispersion, feinem Sand und integrierten Polypropylenfasern

- Starke Haftung und schnelles Trocknen
- Einsatzbereit
- Einfach anzuwenden
- Verbessert die Haftung von glatten Oberflächen

Gibt eine grobkörnige Basisschicht, die als Brücke zwischen der glatten Substratoberfläche und der nachfolgenden Schicht fungiert

## Empfohlene Verwendung

Geeignete Untergründe für den Einsatz von MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt sind glatte Betonoberflächen, vorgefertigte Betonelemente, Gipskartonplatten sowie andere glatte Untergründe. Es verankert Kalk-Gips- und Kalk-Zement-Mörtel perfekt auf glatten, schlecht haftenden Untergründen saugfähiger Beton und Betonfertigteile. Es wird auch als Haftgrund für Fliesen-auf-Fliesen-Systeme verwendet.

## HAFTBRÜCKE HB-350 BETONKONTAKT



...GARANTIERTE  
**QUALITÄT!**  


### Technical characteristics

Harz	Styrol Acryl-Copolymer
Dichte	1,50±0,05 gr/ml
Viskosität	20.000±2.000mPas 23°C
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit und Porosität: 0.25–0.30 kg/m <sup>2</sup>

### Untergrundvorbereitung und Verarbeitungshinweise

#### ➤ Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von allen fehlerhaften und schlecht haftenden Stoffen, Staub, Schmutz, Ölen und Salzen sein. Alte Beschichtungen, die sich leicht ablösen lassen, sollten entfernt werden. Der Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds (z. B. Beton) darf max. 3% betragen. Oberflächen mit Schimmel und Algen sollten vor dem Auftragen des Primers gereinigt bzw. desinfiziert werden.

#### ➤ Vorbereitung und Anwendung

**Auftragsmethode:** Pinsel, Rolle

**Verdünnungsmittel:** Wasser

**Verdünnung:** Gebrauchsfertig

Nach gutem Rühren wird **MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt** in einer Schicht aufgetragen.

Die Applikation darf nicht bei Temperaturen unter + 5 ° C und über + 30 ° C durchgeführt werden.

Während und nach allen Anwendungen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Werkzeug direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Handhabung und Lagerung

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit mit **MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt** sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich. Verwenden Sie beim Aufsprühen des Produkts Schutzhandschuhe, eine Maske und eine Schutzbrille. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abwaschen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.

Produktreste müssen in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Es darf nicht in die Kanalisation oder in die Umwelt gelangen. Trockene oder ausgehärtete Rückstände können als Baustellen- oder Hausmüll entsorgt werden.

**MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt** muss bei Temperaturen zwischen +5 ° C und +25 ° C und vor Sonnenlicht geschützt gelagert werden. **MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt** ist in ungeöffneten Original-Eimern unter den oben genannten Bedingungen 24 Monate lagerfähig.

### Verpackungseinheiten

20 kg Eimer

