

MARMOFIX NATURA

Technisches Datenblatt

Beschreibung des Produktes

MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund: Pigmentiert und mit feinkörnigem Quarzsand gefüllt, wasserbasierte Acrylgrundierung von höchster Qualität für den Innen- und Aussenbereich

- Hervorragende Grundierung für dekorative Putze
- Erhöht die Haftfestigkeit von Putz auf glatten oder nicht saugenden Untergründen
- Kombiniert tiefes Eindringen und die Bildung eines gekörnten Films auf der Oberfläche
- Einfache Anwendung und hohe Anbringmenge
- Hohe Bindekapazität und Haltbarkeit
- Starke Haftung und schnelles Trocknen
- Gleichmässige Oberfläche für abschliessenden Anstrich

Empfohlene Verwendung

MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund ist ideal für WDVS und geeignet für Oberflächen wie Putz, Beton, Altputz, gestrichene Oberflächen, Ziegel, Holz usw. Es wird für alkalische Oberflächen empfohlen.

**VORANSTRICH
VA-150
GRUND**



...GARANTIERTE
QUALITÄT!


Technical characteristics

Harz	Spezielles Acrylcopolymer
Dichte	1,50±0,05 gr/ml
Produktionsviskosität Lagerviskosität	15000-20000mPas, 23 °C 15000-20000mPas, 23 °C
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit, Porosität und Beschaffenheit der Oberfläche beträgt der durchschnittliche Verbrauch für zwei Beschichtungen: 0,25–0,30 kg / m ²
Durchtrocknen Überarbeitungszeit	45±10 Minuten 1½ Stunde (Die Trocknungs- und Überarbeitungszeit kann sich bei niedrigen Temperaturen und hoher relativer Luftfeuchtigkeit verlängern.)
VOC (Flüchtige organische Verbindungen)	Grenzwert für dieses Produkt Kategorie A/c 30 g/l (2010). Das Produkt enthält max. 29 g/l.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitungshinweise

• Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von allen fehlerhaften und schlecht haftenden Stoffen, Staub, Schmutz, Ölen und Salzen sein. Alte Beschichtungen, die sich leicht ablösen lassen, sollten entfernt werden.

Oberflächen mit Schimmel und Algen sollten vor dem Auftragen des Primers gereinigt bzw. desinfiziert werden.

• Vorbereitung und Anwendung

Auftragsmethode: Pinsel, Rolle

Verdünnungsmittel: Wasser

Verdünnung: Gebrauchsfertig oder maximal 10% mit Wasser

Voranstrich

VA-150 Grund wird in einer Schicht aufgetragen.

Die Applikation darf nicht bei Temperaturen unter + 5 ° C und über + 30 ° C durchgeführt werden. Während und nach allen Anwendungen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Werkzeug direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Handhabung und Lagerung

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit mit MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abwaschen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.

Produktreste müssen in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Es darf nicht in die Kanalisation oder in die Umwelt gelangen. Trockene oder ausgehärtete Rückstände können als Baustellen- oder Hausmüll entsorgt werden.

MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund muss bei Temperaturen zwischen +5 ° C und +25 ° C und vor Sonnenlicht geschützt gelagert werden. MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund kann in ungeöffneten Original-Eimern unter den oben genannten Bedingungen 24 Monate gelagert werden.

Verpackungseinheiten

20 kg Eimer

