

MARMOFIX NATURA

Технички податоци

Опис на производот

MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt: Специјална подлога базирана на дисперзија на синтетска смола, фин песок и интегрирани полипропиленски влакна.

- Силно прилепување и брзо сушење
- Готов за употреба
- Лесно се наносува
- Ја подобрува атхезијата на мазните површини
- Дава основен слој со груби зрна кој делува како мост меѓу глатката површина и последователните слоеви.

Препорачена употреба

Соодветни супстрати за наносување на **MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt** се глатките бетонски површини, пре-фабрикуваните бетонски елементи, гипскартоните, како и други глатки површини. Дава совршено прилепување кон гипс-варовите и цементно-варовите малтери кон глатки, слабо апсорбирачки бетонски површини или пре-фабрикувани бетонски елементи. Може да се користи и во системите за лепење плочка на плочка.

HAFTBRÜCKE HB-350 BETONKONTAKT



...GARANTIERTE
QUALITÄT!


Технички карактеристики

Смола	Стирен-акрилатен кополимер
Густина	1,50±0,05 gr/ml
Вискозност	20.000±2.000mPas 23°C
Потрошувачка	Во зависност од апсорбираноста и порозноста: 0.25–0.30 kg/m ²

Подготовка на супстратот и инструкции за примена

Подготовка на супстратот

Супстратот треба да биде чист, сув и да не содржи дефективен и слабо врзан материјал, прашина, нечистотии, масла, и соли. Стари слоеви што можат лесно да се излупат треба да се отстранат. Содржината на влажност под површината (на пр., бетон) може да биде max. 3%. Површините со мувла и алги треба да се чистат/дезинфицираат пред да се нанесе подлогата.

Припрема и нанесување

Метода на нанесување: Четка, ваљак

Разредувач: Вода

Разредување: Готов за употреба

По добро мешање, **MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt** се нанесува во еден слој.

Нанесувањето не треба да се врши при температури под +5°C и +30°C. При и после сите нанесувања, производите треба да се чуваат од временските влијанија. Опремата да се чисти со вода веднаш по употреба.

По употреба, опремата да се исчисти со вода.

Складирање и ракување

Да се чува вон дофат на деца. Не се потребни посебни мерки при работа со **MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt**. Кога производот се нанесува со прскање, користете заштитни наочари, ракавици, и маска. Во случај на допир со кожата или очите мијте со обилно количество вода, и по потреба побарајте лекарска помош.

Остатокот од производот треба да се фрли во согласност со локалните правила. Не треба да се фрли во канализации или во околината. Сув или цврст остаток може да биде фрлен како остаток од градежните работи или како домашен отпад.

MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt треба да се складира на температури меѓу +5 °C и +25 °C и подалеку од сончевата светлина. Во оригинални, неотворени кофи и при горенаведените услови, **MARMOFIX Haftbrücke HB-350 Beton Kontakt** може да се складира за 24 месеци.

Пакување

20 kg кофи

20 kg кофи

