

MARMOFIX NATURA

Технички податоци

Опис на производот

MARMOFIX Kratzputz Innen: Пастозен акрилен малтер готов за употреба од одличен квалитет. Содржи агрегати од специјална големина што формира декоративна површина со груба структура.

- Висока еластичност и одлична врзивост кон супстратот
- Нема потреба за бојадисување на површината
- Отпорност кон бази (алкалии)
- Превенција на пукнатини, за разлика од обичните цементно варовни малтери

Препорачена употреба

MARMOFIX Kratzputz Innen може да се нанесе на сите видови на градежни материјали како малтери, бетон, цемент, цементни плочи, гипскартони, итн.

KRATZPUTZ Innen



...GARANTIERTE
QUALITÄT!


Технички карактеристики

Смола	Акрилен кополимер
Густина	1,80±0,03 gr/ml
Атхежија	0.4 MPa (EN 1542)
Реакција кон оган	Еврокласа C
Потрошувачка	1.0mm 2,0kg/m ² 1.5mm 2,4kg/m ² 2.0mm 2,8kg/m ²
Сушење	4-6 часа (23°C и 50% R.H.)
Нијанси	Достапна во бела боја и стотици нијанси преку системот за пигментизација MARMOFIXTINTING SYSTEM (MTS)
VOC (Испарливи органски соединенија)	Граничната вредност за овој производ од Категоријата A/a е 30g/l (2010). Производот содржи максимално 29g/l.

Подготовка на супстратот и инструкции за примена

Подготовка на супстратот

Супстратот треба да биде чист, сув и да не содржи дефективен и слабо врзан материјал, прашина, нечистотии, масла, и соли. Стари слоеви што можат лесно да се излупат треба да се отстранат. Површините треба да бидат третирани со подлогата **VORANSTRICH VA-150 Grund**. Површините со мувла и алги треба да се чистат/дезинфицираат пред да се нанесе подлогата.

Припрема и нанесување

Метода на нанесување: Челична глетарица

Разредувач: Вода

Разредување: готов за употреба

MARMOFIX Kratzputz Innen обично се нанесува во еден слој.

Пред употреба, мешајте го малтерот со рачен електричен миксер и, ако е потребно, да се разреци со мало количество вода за да се добие добра конзистентност. Проверете ја бојата на малтерот пред употреба.

MARMOFIX Kratzputz Innen се нанесува со челична глетарица во дебелина на големината на зрното. Може да се структурира во зависност од температурата и влажноста од моментот на нанесување до 15-20 минути потоа. Конечниот поглед се добива со работење со пластична глетарица, во зависност од посакуваниот поглед на површината, додека нанесената маса е уште влажна и обработлива.

Нанесувањето не треба да се врши при температури под +5°C и над +30°C. При и после сите нанесувања, производите треба да се чуваат од временските влијанија. Опремата да се чисти со вода веднаш по употреба.

По употреба, опремата да се исчисти со вода.

Складирање и ракување

Да се чува вон дофат на деца. Не се потребни посебни мерки при работа со **MARMOFIX Kratzputz Innen**. Користете заштитни наочари, ракавици, и маска. Во случај на допир со кожата или очите мијте со обилно количество вода, и по потреба побарајте лекарска помош.

Остатокот од производот треба да се фрли во согласност со локалните правила. Не треба да се фрли во канализации или во околината. Сув или цврст остаток може да биде фрлен како остаток од градежните работи или како домашен отпад.

MARMOFIX Kratzputz Innen треба да се складира на температури меѓу +5 °C и +25 °C и подалеку од сончевата светлина. Во оригинални, неотворени кофи и при горенаведените услови, **MARMOFIX Kratzputz Innen** може да се складира за 24 месеци.

Пакување

25 kg кофи

