

# MARMOFIX NATURA

Технички податоци

## Опис на производот

**MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund:** Акрилна, пигментирана подлога од висок квалитет полнета со фин кварцен песок, наменета за внатрешна и надворешна употреба.

- Одлична подлога за декоративните малтери
- Ја зголемува адхезионата моќ на малтерите во глатките и неапсорбирачките површини
- Комбинира длабока пенетрација со формирање на зрнест филм (слој) на површината
- Лесно нанесување и висок степен на покривање (проширување)
- Голем капацитет на врзување и отпорност
- Силна адхезија (прилепување) и брзо сушење
- Рамноправна површина на последниот слој

## Препорачена употреба

**MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund** е идеален за ETICS системите и соодветни површини како малтери, бетон, стари малтери, бојадисани површини, тули, дрво итн. Се препорачува за алкални површини.

**VORANSTRICH  
VA-150  
GRUND**



...GARANTIERTE  
QUALITÄT!  


**Технички карактеристики**

Смола	Акрилен кополимер
Густина	1,50±0,05 gr/ml
Вискозност по производство Вискозност при складирање	15000-20000mPas, 23 °C 15000-20000mPas, 23 °C
Потрошувачка	Во зависност од вливливоста, порозноста, и текстурата на површината просечната потрошувачка за два слоја е: 0.25–0.30 kg/m <sup>2</sup>
Сушење Време за нанесување на втор слој	45±10 минути 1±½ часа (Времето на сушење и времето потребно за нанесување на втор слој може да се продолжи при услови на ниски температури и висока релативна влажност)
VOC (Испарливи органски соединенија)	Граничната вредност за овој производ од Категоријата A/g: 30g/l (2010). Производот содржи најмногу 29g/l.

**Подготовка на супстратот и инструкции за примена**

**Подготовка на супстратот**

Супстратот треба да биде чист, сув и да не содржи дефективен и слабо врзан материјал, прашина, нечистотии, масла, и соли. Стари слоеви што можат лесно да се излупат треба да се отстранат. Површините со мувла и алги треба да се чистат/дезинфицираат пред да се нанесе подлогата.

**Припрема и нанесување**

**Метода на нанесување:** Четка, ваљак

**Разредувач:** Вода

**Разредување:** до 10% v/v

**MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund** се нанесува во еден слој.

Нанесувањето не треба да се врши при температури под +5°C и над +30°C. При и после сите нанесувања, производите треба да се чуваат од временските влијанија. Опремата да се чисти со вода веднаш по употреба.

**Складирање и ракување**

Да се чува вон дофат на деца. Не се потребни посебни мерки при работа со **MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund**. Кога производот се нанесува со прскање, користете заштитни наочари, ракавици, и маска. Во случај на допир со кожата или очите мијте со обилно количество вода, и по потреба побарајте лекарска помош.

Остатокот од производот треба да се фрли во согласност со локалните правила. Не треба да се фрли во канализации или во околината. Сув или цврст остаток може да биде фрлен како остаток од градежните работи или како домашен отпад.

**MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund** треба да се складира на температури меѓу +5 °C и +25 °C и подалеку од сончевата светлина. Во оригинални, неотворени кофи и при горенаведените услови, **MARMOFIX Voranstrich VA-150 Grund** може да се складира за 24 месеци.

**Пакување**

20 kg кофи

