

MARMOFIX NATURA

Технички податоци

Опис на производот

MARMOFIX Siliconfarbe Stark Aussen: Акрилна боја од извонреден квалитет која содржи силиконска смола, наменета за употреба во надворешни површини

- Одлично решение за подрачјата со влажна клима и лоши временски услови
- Ја комбинира одбојноста кон водата со високата паропропусливост
- Висока покривна моќ
- Висока белина
- Нијанси со долга стабилност на бојата
- Дава мазен мат допир
- Одлични својства на работење и израмнување
- Силна атхезија

Препорачена употреба

MARMOFIX Siliconfarbe Stark Aussen е наменет за адворешни површини на цементно-варни малтери, дисперزيونи малтери, бетон, влакнест цемент, површини со дисперзиона боја итн. Базиран на високо квалитетна силиконска смола и акрилен кополимер, дава голема отпорност кон временските услови и сончевата светлина, обезбедувајќи огромна заштита за надворешните површини. Се препорачува особено за реставрација на историски и традиционални градби.

**SILIKONFARBE
STARK
aussen**



...GARANTIERTE
QUALITÄT!


Технички карактеристики

Смола	Акрилен кополимер и силиконска смола
Густина (бела)	1,50±0,05 gr/ml
Вискозност по производство (бела)	110±5 KU 23°C
Вискозност при складирање (бела)	110±5 KU 23°C
Потрошувачка	Во зависност од вливливоста, порозноста, и текстурата на површината просечната потрошувачка за два слоја е: 0.30–0.35 kg/m ²
Сушење (бела) Време за нанесување на втор слој (бела) Сушење (нијанси) Време за нанесување на втор слој (нијанси)	45±10 минути 1±½ часа 60±10 минути 2±½ часа (Времето на сушење и времето потребно за нанесување на втор слој може да се продолжи при услови на ниски температури и висока релативна влажност)
Нијанси	Достапна во бела боја и стотици нијанси преку системот за пигментизација MARMOFIX TINTING SYSTEM (MTS)
VOC (Испарливи органски соединенија)	Граничната вредност за овој производ од Категоријата A/c "надворешни сидови од минерални супстрати": 40g/l (2010). Производот содржи најмногу 39g/l.

Подготовка на супстратот и инструкции за примена

Подготовка на супстратот

Супстратот треба да биде чист, сув и да не содржи дефективен и слабо врзан материјал, прашина, нечистотии, масла, и соли. Стари слоеви што можат лесно да се излупат треба да се отстранат. Новите површини треба да се импрегнираат со **TIEFGRUND TG-130 PRIMER**, разреден до 100% со вода. Површините со мувла и алги треба да се чистат/дезинфицираат пред да се нанесе подлогата.

Припрема и нанесување

Метода на нанесување: Четка, ваљак, прскање без воздух

Разредувач: Вода

Разредување: 10-20% v/v

MARMOFIX Silikonfarbe Stark Aussen Бојата обично се нанесува во два слоја.

Во континуирани сидни површини треба да се нанесе без прекини, за да се избегнат неизедначено обоени површини, нерамномерно сушење итн.

Нанесувањето не треба да се врши при температури под +5°C и над +30°C. При и после сите нанесувања, производите треба да се чуваат од временските влијанија. Опремата да се чисти со вода веднаш по употреба.

Складирање и ракување

Да се чува вон дофат на деца. Не се потребни посебни мерки при работа со **MARMOFIX Silikonfarbe Stark Aussen**. Кога производот се нанесува со прскање, користете заштитни наочари, ракавици, и маска. Во случај на допир со кожата или очите мијте со обилно количество вода, и по потреба побарајте лекарска помош.

Остатокот од производот треба да се фрли во согласност со локалните правила. Не треба да се фрли во канализации или во околината. Сув или цврст остаток може да биде фрлен како остаток од градежните работи или како домашен отпад.

MARMOFIX Silikonfarbe Stark Aussen треба да се складира на температури меѓу +5 °C и +25 °C и подалеку од сончевата светлина. Во оригинални, неотворени кофи и при горенаведените услови, **MARMOFIX Silikonfarbe Stark Aussen** може да се складира за 24 месеци.

Пакување

20 kg кофи

